



ООО «Гамма Индустриальные Краски»
Санкт-Петербург

Краска "Гамма-СТИП-Шоссе"

ТУ 2313-030-98605321-2007

ТИП Краска – однокомпонентная, представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акрилового сополимера.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ Краска "Гамма-СТИП-Шоссе" предназначена для нанесения линий безопасности по асфальту и бетонным покрытиям.

ОПИСАНИЕ Покрытие отличается быстрым высыханием, хорошей износостойкостью, водо- и соле (NaCl) стойкостью.

СЕРТИФИКАЦИЯ Санитарно – эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Федеральной Службы Роспотребнадзора по городу С.-Петербург, действующее на всей территории России.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид покрытия	матовое
Цвет	белый, жёлтый, чёрный
Время высыхания до ст.3, при $t^0 (20 \pm 2)^0 \text{C}$	не более 15 минут
Доля нелетучих веществ по массе	не менее 70 %
по объему	не менее 44 %
Рекомендуемое количество слоев	1÷2

РАЗБАВИТЕЛЬ Растворитель «Темагам Р-1234»

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ Ацетон

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ В невскрытой заводской упаковке: 12 месяцев со дня изготовления

НАНЕСЕНИЕ

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Валиком, специальным оборудованием для нанесения дорожно-разметочных красок.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением убедиться, что краска хорошо перемешана, однородна по всему объёму тары.
Рабочая вязкость краски определяется применяемым оборудованием.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Материал огнеопасен! Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу немедленно промыть её тёплой водой с мылом. При попадании в глаза, необходимо промыть их большим количеством воды.

Хранить краску, следуя предупредительным надписям на этикетке, в помещении, исключив попадание на нее прямых солнечных лучей и влаги при температуре окружающего воздуха от минус 40⁰С до плюс 40⁰С.

Данная информация основана на имеющихся у нас результатах лабораторных испытаний и практическом опыте применения. По мере её пополнения и совершенствования материалов, мы оставляем за собой право изменять указанные выше сведения без дополнительного уведомления.



195248, Санкт-Петербург,
ул. Бокситогорская, д.9, лит. К
тел./факс: (812) 327-06-57,
E-mail: gamma.coatings@tikkurila.com